



INSTYTUT
BIOWĘGLA

Zleceniodawca:

Jan Kowalski
ul. Torfowa 9
00-004 Warszawa
jan@kowalski.com
tel. 777888777

Kalsk, 03.03.2023

Instytut Biowęgla
Kalsk 122, 66-100 Sulechów
NIP: 5252588099
instytut@iccsa.pl
tel. 666999666

Próbka nr 230428/1

Raport z badania porowatości

Analizę przeprowadzono w odniesieniu do normy ISO 15901-1:2016 z wykorzystaniem aparatury Autopore V 9600 Micromeritics

Masa próbki [g]	0,4100
Całkowita powierzchnia porów [m ² /g]	302,863
Średnia objętość porów [μm]	0,00690
Średnia średnica porów [μm]	0,00705
Gęstość nasypowa [g/mL]	1,1525
Gęstość szkieletowa [g/mL]	2,9946

Otrzymane wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
Niniejszy raport z badań, bez pisemnej zgody ICC S.A., nie może być powielany inaczej, niż jako zaprezentowana całość.



INSTYTUT
BIORUROWA

Porowatość [%]

61,5156

Uwagi: Brak

Sporządził/a:
Emilian Kowalski

Otrzymane wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
Niniejszy raport z badań, bez pisemnej zgody ICC S.A., nie może być powielany inaczej, niż jako
zaprezentowana całość.